

sikkens

RUBBOL

**HOOGGLANZENDE
AFLAK VOOR
BUITEN MET
UNIEK
GLANSBEHOUD**




RUBBOL SB PLUS



●
*Esthetisch zeer fraaie
hoogglanslak*

●
*Uitstekend glans- en
kleurbehoud*

●
*Voldoet aan VOC 2010
regelgeving*



Teamwork met Sikkens

Rubbol SB plus

Hoogglanzende aflak voor buiten met uniek glansbehoud.

Esthetisch zeer fraai

Rubbol SB plus is een uiterst hoogwaardige, hoogglanzende lak op basis van een gemodificeerde siliconhars. De bijzonder goede esthetische en technische kwaliteit van Rubbol SB plus maakt dit product in de onderhoudspraktijk extra rendabel. Door gebruik van de nieuwste alkydtechnologie bevat Rubbol SB plus minder dan 300 gram oplosmiddel per liter. Het lagere percentage oplosmiddelen zorgt voor een hogere droge laagdikte en extra dekkraft. Door toevoeging van Rubbol plus Express additief bij lagere temperaturen, wordt de droging versneld, terwijl de overige eigenschappen behouden blijven.

Rubbol SB plus is hierdoor tevens te gebruiken als winterkwaliteit. Rubbol SB plus is de perfecte keuze voor een uitstekend resultaat in buitenschilderwerk – het hele jaar door!

Algemene eigenschappen

- Esthetisch zeer fraaie hoogglanslak;
- Uitstekend glans- en kleurbehoud;
- Voldoet aan VOC 2010 regelgeving;
- Uitstekende vloei;
- Hoge dekkraft;
- Prettige verwerking;
- **Bij lagere temperaturen door toevoeging van Rubbol plus Express additief tevens te gebruiken als winterkwaliteit.**

Toepassing

Rubbol SB plus is geschikt voor het voor- en aflakken van hout, (non-ferro) metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld. Rubbol SB plus is door de lange levensduur bij uitstek geschikt om te worden toegepast in onderhoudssystemen voor buitenschilderwerk.

Systeem op nieuw hout

- Schuren en indien nodig repareren met Componex WR Fast of Componex WR/WRT.
- Gronden met Rubbol WM 260 of Rubbol Primer plus.
- Schuren en voorlakken met bijvoorbeeld Rubbol Primer plus of Rubbol EPS plus.
- Licht opschuren en aflakken met Rubbol SB plus.

Systeem op bestaande intacte verflagen (alkydhars)

- De intacte verflagen reinigen met Sikkens Super Cleaner of een gelijkwaardig reinigingsmiddel en schuren. Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer plus.
- Schuren en voorlakken met bijvoorbeeld Rubbol Primer plus of Rubbol EPS plus.
- Licht opschuren en aflakken met Rubbol SB plus.

Verwerkingscondities

Omgevingstemperatuur: 5-30 °C (door toevoeging Rubbol plus Express additief verwerkbaar tot 0 °C en 90% RV).
Relatieve luchtvochtigheid: max. 85%.

Verdunning

Klaar voor gebruik.
Gereedschap reinigen met terpentijn.

Technische eigenschappen

Dichtheid: wit: ca. 1,15 kg/dm³
Vaste stofgehalte: afhankelijk van de kleur: 79 gew.% = 70 vol.%
Droging bij 23 °C/ 65%RV: stofdroom: na ca. 2 h.
kleefvrij: na ca. 4 h.
overschilderbaar: na ca. 18 h.
Geadviseerde laagdikte: droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer
Theoretisch rendement: 15,5-17,5 m²/l
Praktisch rendement: 14-16 m²/l (gebaseerd op kwastapplicatie)
Glansgraad: hoogglans, > 80 GU/20° (ISO 2813)
Buitenduurzaamheid: zeer goed, de verwachte onderhoudscyclus is 7-8 jaar.

Verpakking

Bussen van 500 ml, 1L en 2,5 L.

Kleurassortiment

Wit en vrijwel alle kleuren van het Sikkens 4041 Color Concept en de Kleurcollectie (naar RAL).

Meer informatie

Voor documentatie over Rubbol SB plus en voor gerichte verftechnische adviezen kunt u zich wenden tot uw Sikkens contactpersoon.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V.
Sikkens Bouwverven
Postbus 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: 071-308 3400
Fax: 071-308 3273
www.sikkens.nl

RUBBOL SB PLUS

