



## Alphatex IQ

Een zijdeglanzende, vochtregulerende, waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen op basis van acrylaatdispersie.

**Toepassing:** Het behandelen van hard/zacht board, winddroog beton, gipskarton, latex muurverf, schoon metselwerk en (glad) pleisterwerk.

**Producteigenschappen:** Waterdamp doorlatend.  
Was- en schrobvast volgens DIN 53778. (> 5000 slagen).  
Carbonatatie remmend.  
Weervast.

### Productinformatie.

**Aanwijzingen voor gebruik:** Gebruiksklaar.  
Goed roeren voor verwerking.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	4 uur	2 uur
Overschilderbaar:	12 uur	6 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging.  
Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.  
Maar ook, hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

**Glansgraad:** Zijdeglans.

**Rendement.** 7 m<sup>2</sup>/ltr.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

### Verwerkingsgegevens.

<b>Gereedschap:</b>	Kwast kunststofhaar/ blokwitter	Roller Lamsvacht
<b>Reinigen gereedschap:</b>	water	water
<b>Type Verdunning:</b>	water	water
<b>% Verdunning:</b>	0-5%	0-5%



## Alphatex IQ

### Systeeminformatie.

Ondergrond:	<p>Veegvaste muurverf (witkalk/saus) en kwalitatief laagwaardige Latex Muurverflagen (poreus, door laag percentage bindmiddel) verwijderen. De ondergrond reinigen met Flexa Vloeibare Rinser + water. Loszittend behang vastzetten met een geschikt plakmiddel. Gaten e.d. opvullen met een geschikt muurvulmiddel, daarna gladschuren. Gladde ondergronden grof opruwen.</p> <p>Poreuze/zuigende ondergronden, zoals spuitpleister en granol voorbehandelen met Alpha Aquafix.</p> <p>Vochtkringen, nicotinevlekken e.d. isoleren met Flexa Isoleer.</p> <p>Beschadigingen repareren met Flexa Muurvuller.</p> <p>Poederende ondergronden, zoals zachte pleistersoorten, restanten witkalk of restanten goedkope latex muurverf, voorbehandelen met Alpha Aquafix</p> <p>Schimmelvlekken verwijderen met een sterke Soda oplossing.</p> <p>Intacte ondergronden reinigen met Flexa Vloeibare Rinser en water.</p> <p>Vervolgens afwerken met 1-2 lagen Alphatex IQ</p>
-------------	--

### Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Wit en kleuren uit de 4041 waaier en de Flexa Colors waaier.
Verpakking:	1 L, 5 L en 10 L.
Internet:	Voor de meest recente productinformatie zie <a href="http://www.Sikkens.nl">www.Sikkens.nl</a>



## Alphatex IQ

### Milieu & Veiligheid.

- Milieu: Alphatex IQ bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
- Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.