



## Componex WR Fast

Een sneldrogende, twee componenten houtreparatie - en vulmassa voor buiten en binnen op basis van urethanacrylaat bindmiddel.

**Toepassing:** Het vullen van oneffenheden, kieren, noesten, gaten, windscheuren en gaten (max. 10 cm<sup>3</sup>).

**Producteigenschappen:** Oplosmiddelvrij dus krimpvrij.  
Te verwerken vanaf 2°C.  
Uitstekend schuurbaar.  
Prima modelleerbaar.  
Goede lijmkracht.

### Productinformatie.

**Aanwijzingen voor gebruik:** Gebruiksklaar, na mengen.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog	40 min	20 min
Overschilderbaar	8 uur	4 uur
Schuurbaar	8 uur	4 uur
Doorgehard	8 uur	4 uur

**Mengverhouding:** 1 deel A component met 1 deel B component mengen tot egaal gele kleur ontstaat. Onvoldoende gemengd product zal niet uitharden en moet uiteindelijk verwijderd worden.

Maak niet meer aan dan in ± 12 min. bij 20°C verwerkt kan worden.

**Glansgraad:** Mat.

**Droge laagdikte in systeem:** n.v.t.

**Duurzaamheid:** Bij buitentoepassing wordt de levensduur bepaald door de gekozen afwerklaag. Zonder deze afwerklaag is het product beperkt buitenduurzaam.

**Rendement:** n.v.t.



## Componex WR Fast

### Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Plamuur - / stopmes.
Reinigen gereedschap:	Thinner
% Verdunning:	n.v.t.
Type Verdunning:	n.v.t.

### Systeminformatie.

Beschadigd hout:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Zachte houtsoorten (Vuren, Grenen) ontvetten met wasbenzine. Harde houtsoorten (Merbau, Mahonie) ontvetten met Thinner. Afzelia ontvetten met water en ammonia.</li><li>2. Grof schuren in de richting van de houtnerf met schuurpapier, korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Plaatselijk de bestaande verf- of beitslaag verwijderen.</li><li>3. Al het rotte hout verwijderen tot op het gezonde hout.</li><li>4. Opnieuw ontvetten.</li><li>5. Indien toegepast voor montage ook de te monteren onderdelen opruwen.</li><li>6. Kleine beschadigingen volledig vullen en glad afstrijken. Voor het vullen van grotere reparaties is het verstandig om een mal te gebruiken. Dek het ondersteuningsmateriaal af met plastic folie. Na droging de mal verwijderen. Grotere beschadigingen kunnen ook opgevuld worden met een stukje hout. Breng op de te verlijmen delen eerst een laagje Componex WR Fast aan. Daarna laten drogen en zonodig opnieuw plamuren.</li><li>7. Vervolgens Onol, Onol Express, Onol HS Rubbol EPS of Rubbol EPS HS. En daarna afwerken met de gekozen aflak.</li></ol>
------------------	---

### Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	A component: oxid geel. B component: wit. Gemengd product: crème.
Verpakking:	130 ml(2x65 ml tube), 800 ml(2x400 ml).



## Componex WR Fast

Internet:

Voor de meest recente productinformatie zie [www.Sikkens.nl](http://www.Sikkens.nl)

### Milieu en Veiligheid.

Milieu:

Componex WR Fast bevat geen loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

Draag tijdens mengen en gebruik bij voorkeur handschoenen.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.