



## Kodrin

Een plamuur voor buiten op basis van alkydhars.

**Toepassing:** Het egaliseren van kleine oneffenheden in verfsystemen voor buiten. Kan bij doe het zelf gebruik binnen toegepast worden.

**Productinformatie:** Goed vullend.  
Goed schuurbaar.  
Goede elasticiteit.

### Producteigenschappen.

Afleveringsdikte: Gebruiksklaar.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Nieuwe laag aanbrengen:	10 uur	5 uur
Schuurbaar:	24 uur	12 uur
Overschilderbaar:	48 uur	24 uur
Doorgehard:	32 uur	16 uur

De laagdikte van de aangebrachte plamuurlaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.

Maar ook hoe dikker de laag, des te langer de droogtijd.

Duurzaamheid: Goed.

Kleur: Gebroken wit.

Hechting: Hecht uitstekend op terpentine verdunbare grondverf.

Vulling: In verband met hoog percentage volume vaste stof uitstekende vulling. Mede hierdoor kan de laag ook scheuren indien in te dikke lagen wordt aangebracht.



## Kodrin

### Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Plamuurmes
Reinigen gereedschap:	Duits - / Engels model
% Verdunning:	Terpentine
Type verdunning:	n.v.t.
	n.v.t.

### Systeeminformatie:

- Onbehandeld hout:
1. Ontvetten met wasbenzine.  
Hardhout (Teak, Meranti e.d.) ontvetten met Thinner.  
Afzelia reinigen met water en ammonia
  2. Schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken. Om een optimale kantendekking te verkrijgen scherpe hoeken en randen afronden.
  3. Opnieuw ontvetten.
  4. 1 laag Onol, Onol Express of Onol HS aanbrengen,  
Na droging glad schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
  5. Kodrin in enkele dunne lagen aanbrengen. Tussen de lagen schuren met middelgrof schuurpapier en stofvrij maken.
  6. Opnieuw 1 laag Onol, Onol Express of Onol HS aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
  7. Afwerken met Rubbol XD, SB, Rubbol AZ (HS), Rubbol Satura, Rubbol EPS (HS).
- Bestaande dekkende verf:
1. Beschadigde delen verwijderen d.m.v. grof schuren, gebruik van een verfschraper of Flexa Universele Afbijt.
  2. Intacte laag reinigen met Flexa Vloeibare Rinser en water.
  3. Het kale hout voorbehandelen zoals genoemd onder onbehandeld hout punt 1 t/m 4.
  4. Kodrin in enkele dunne lagen aanbrengen. Tussen de lagen schuren met middelgrof schuurpapier en stofvrij maken.
  5. Opnieuw 1 laag Onol, Onol Express of Onol HS aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
  6. Afwerken met Rubbol XD, SB, Rubbol AZ (HS), Rubbol Satura, Rubbol EPS (HS).



## Kodrin

### Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Ten minste 2 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Gebroken wit.
Verpakking:	375 g ( tube)
Internet:	Voor de meest recente productinformatie zie <a href="http://www.Sikkens.nl">www.Sikkens.nl</a>

### Milieu en Veiligheid.

Milieu:	<p>Kodrin bevat géén loodhoudende pigmenten.</p> <p>De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.</p> <p>Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.</p>
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.