



## Redox BL Multiprimer

Een hechtlaag voor binnen en buiten op basis van acrylaathars.

**Toepassing:** Geschikt als hechtlaag op verzinkt staal, aluminium en koper. Ook geschikt op harde kunststoffen, plexiglas geglazuurde tegels, enz.

**Producteigenschappen:** Uitstekende hechting op diverse ondergronden;  
Corrosie werend.  
Goed vullend.  
Vochtregulerend.  
VOS - gehalte 114 g/l.

### Productinformatie.

**Aanwijzingen voor gebruik:** Goed roeren voor verwerking. Niet verwerken beneden de 7°C.

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	2 uur
Overschilderbaar:	10 uur	8 uur
Schuurbaar:	48 uur	24 uur

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur, beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd.

Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd.

**Glansgraad:** Mat.

**Droge laagdikte in systeem:** Onbehandelde ondergrond = 2 lagen = 100 µm.  
Behandelde ondergrond = 1 laag = 50 µm.

**Duurzaamheid:** Mede van invloed op de duurzaamheid zijn o.m. de constructie, de voorbehandeling, de laagdikte en de ligging van het object.

**Rendement:** Ca. 8 m<sup>2</sup>/ltr. bij een droge laagdikte van 50 µm.  
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.



## Redox BL Multiprimer

### Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast	Rol
Reinigen gereedschap:	Acryl	Acryl
% Verdunning:	Water	Water
Type verdunning:	0-5%	0-5%
	Water	Water

### Systeeminformatie.

- Non-ferro metaal:
1. Ontvetten met wasbenzine of thinner.
  2. Grof opruwen en stofvrij maken. Koper ontdoen van groene aanslag (kopersulfaat). Verzinkt staal ontdoen van zinkzouten.
  3. Opnieuw ontvetten.
  4. 1 laag Redox BL Multi Primer aanbrengen.
  5. Opnieuw een laag Redox BL Multi Primer aanbrengen.  
Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 of Scotch-Brite en stofvrij maken.
  6. Afwerken met Rubbol BL Satura, - BL Safira of Rubbol BL Azura.
- Overige ondergronden:
1. Ontvetten, grof opruwen en stofvrij maken.
  2. Opnieuw ontvetten.
  3. 1 laag Redox BL Multi Primer aanbrengen.
  4. Opnieuw een laag Redox BL Multi Primer aanbrengen.  
Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 of Scotch-Brite en stofvrij maken.
  5. Afwerken met Rubbol BL Satura, - BL Safira of Rubbol BL Azura.

### Aanvullende informatie.

- Houdbaarheid: Tenminste 2 jaar in ongeopende verpakking.  
Vorstvrij bewaren.
- Kleur: Crème - wit(RAL 9001), Roodbruin(RAL 3009) en Grijs(RAL 7042).
- Verpakking: 1 L en 2,5 L..
- Internet: Voor de meest recente product informatie zie [www.Sikkens.nl](http://www.Sikkens.nl)



## Redox BL Multiprimer

### Milieu en Veiligheid.

- Milieu: Redox BL Multi Primer bevat géén loodhoudende pigmenten. Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.
- De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
- Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
- Veiligheid: Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.